



Systalen PO-C42001 bk000

PE/PP-Compound

Produktinformation

Allgemeine technische Daten		Form:	Granulat	
		Farbe:	schwarz	
		Filtration:	250 µm	
		Herkunft:	flexible Post-Consumer-Verpackungen (Anteil > 95 %)	
		PP-Anteil:	ca. 30 %	
		Status:	kommerziell	
Physikalische Eigenschaften		Wert	Einheit	Prüfnorm
	Aschegehalt (625 °C):	≤ 4	%	EN ISO 3451-1
	MFR (190 °C/5 kg):	≈ 5–8	g/10 min	EN ISO 1133
	MFR (230 °C/2,16 kg):	≈ 3–5	g/10 min	EN ISO 1133
	Dichte:	0,96	g/cm ³	EN ISO 1183-1
Mechanische Eigenschaften		Wert	Einheit	Prüfnorm
	Zugfestigkeit:	17	MPa	EN ISO 527-1/2
	Zug-E-Modul:	650	MPa	EN ISO 527-1/2
	Charpy-Kerbschlagzähigkeit:			EN ISO 179/1eA
	23 °C	15	kJ/m ²	
	-20 °C	3,5	kJ/m ²	
Anwendung	Extrusion, Spritzguss			
Verarbeitung	Wir empfehlen, das Granulat vor Verarbeitung bei 70 °C bis 80 °C für ca. 2 Stunden vorzutrocknen oder einen Feuchteabsorber einzusetzen.			

Das Material ist nach EuCertPlast zertifiziert.

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Es handelt sich um typische Eigenschaften, die nicht als Spezifikationsgrenzen anzusehen sind. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung befreien sie den Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck können hieraus nicht abgeleitet werden. Das Produkt ist einsetzbar für Non-Food-Produkte, mit Ausnahme von Spielzeugprodukten, medizinischen Produkten sowie Kosmetika im Sinne des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuchs (LFGB). Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen behalten wir uns vor.

Systalen – ein Produkt gefertigt im Auftrag von:



Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH
 Edmund-Rumpler-Straße 7, 51149 Köln (Gremberghoven)
 Internet: www.gruener-punkt.de | E-Mail: info@systalen.de
 Telefon: +49(0)2203 / 937-555 | Fax: +49(0)2203 / 937-830

Ein Unternehmen der Gruppe mit dem Grünen Punkt