

Produktspezifikation 03/2018
Fraktions-Nr. 329

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Sortierfraktion: | P O L Y E T H Y L E N |
|-------------------------|------------------------------|

A Spezifikation/Beschreibung

Gebrauchte, restentleerte, formstabile, systemverträgliche Kunststoffartikel aus Polyethylen, Volumen ≤ 5 Liter wie z. B. Flaschen und Schalen, inkl. Nebenbestandteilen wie Verschlüsse, Etiketten usw.

Das Beiblatt ist Bestandteil dieser Spezifikation!

B Reinheit

mindestens 94 Masse-% gemäß Spezifikation/Beschreibung

C Störstoffe

Maximaler Gesamtstörstoffanteil 6 Masse-%

Metallische oder mineralische Störstoffe mit einem Stückgewicht > 100 g und Kartuschen für Dichtmassen dürfen nicht enthalten sein!

Sonstige Metall-Artikel $< 0,5$ Masse-%

Formstabile PP-Artikel < 3 Masse-%

Geschäumte Kunststoffe inkl. EPS-Artikel $< 0,5$ Masse-%

Kunststoff-Folien < 5 Masse-%

Sonstige Reststoffe < 3 Masse-%

- Reststoffbeispiele:
- Glas
 - Papier, Pappe, Karton
 - PPK-Verbundmaterialien (z. B. Flüssigkeitskartons)
 - Aluminium-bedampfte Kunststoffe
 - Fremdmaterialien (z. B. Gummi, Steine, Holz, Textilien, Windeln)
 - kompostierbare Abfälle (z. B. Lebensmittel, Gartenabfälle)

D Lieferform

- transportfähige Ballen
- Abmessungen und Dichte der Ballen sind so zu bemessen, dass ein Planen-LKW (Ladefläche 12,60 m x 2,40 m; seitl. Durchladehöhe min. 2,60 m) mit einer Mindestauslastung von 17 t beladen werden kann
- trocken gelagert
- Herstellung durch handelsübliche Ballenpressen
- Kennzeichnung durch Ballenanhänger versehen mit Sortieranlagen-Nr., Fraktionsnummer und Produktionsdatum